

تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المصنعة من ألياف البوليستر ضد الكهرباء الاستاتيكية باستخدام الكثافات المختلفة لخياط اللحمة

أ.د. هبا عبد العزيز شلبي

أستاذ التصميم ورئيس قسم الغزل والنسيج
والتركيب - كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

Dr.Habe.shalaby@yahoo.com

أ.م. د. خالد محمد صديق

أستاذ مساعد بقسم صناعة الملابس والتركيب
بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج - المركز
القومي للبحوث

Dr.khaledseddik@gmail.com

م. إسراء صابر عبد العزيز أبو العطا

معيدة بقسم الغزل والنسيج والتركيب
كلية الفنون التطبيقية - جامعة بنها

Esraasaber841@gmail.com

المستخلص:

تعتبر الكهرباء من أهم مصادر الطاقة والقوة المحركة وتستخدم في معظم أوجه الحياة، ولكن على الرغم من الفوائد الكثيرة للكهرباء إلا أنها لها بعض المخاطر على الإنسان والمواد إذا لم يتم استخدامها حسب الأصول الفنية السليمة وحسب تعليمات السلامة الخاصة بها حيث

إن أي تهاون في اتخاذ احتياطات الأمان والسلامة الخاصة بالكهرباء قد يؤدي إلى حوادث جثيمة للأفراد والمنشآت.

ومن المعروف أن وجود جسيم ساكن مشحون بشحنة كهربائية بالقرب من شحنة أو مجموعة شحنات أخرى ساكنة يجعله يتأثر بقوة تجعل من الفراغ المحيط بها منطقة لنفوذها أو حقل لتأثيرها وهذا النفوذ لا يتأثر به إلا الشحنات الكهربائية، وتنعدم هذه القوة إذا انعدمت شحنة الجسيم أو الشحنات الأخرى المجاورة، وقد اعتمد البحث على إنتاج عينات لماكينة الجاكارد وقد تم تنفيذ 12 عينة ذات تركيب نسجية مختلفة وكثافات اللحمة مختلفة وتضمنت عينات البحث علي ثلاث كثافات مختلفة للحمات (36 حدفه /سم-45 حدفه /سم-55 حدفه/سم) وتم تنفيذ العينات باستخدام التراكيب النسجية التالية وهي(سادة1/1-اطلس8-هانيكوم-بيكا) ثم تم عمل الاختبارات النسجية للعينات المنفذة وتتضمن هذه الاختبارات (السمك –الوزن-قوة الشد-الاستطالة-نفاذية الهواء –نفاذية الماء-الكهرباء الاستاتيكية) وتم عمل الاختبارات في المركز القومي للبحوث وتم تحليل نتائج الاختبارات .

الكلمات المفتاحية:

أقمشة البولي استر؛ الكهرباء الاستاتيكية؛ كثافات خيوط اللحمة.

تمهيد:

تعتبر الكهرباء من أهم مصادر الطاقة والقوة المحركة وتستخدم في معظم أوجه الحياة، ولكن علي الرغم من الفوائد الكثيرة للكهرباء إلا أنها لها بعض المخاطر علي الإنسان والمواد إذا لم يتم استخدامها حسب الأصول الفنية السليمة وحسب تعليمات السلامة الخاصة بها حيث أن أي تهاون في اتخاذ احتياطات الأمان والسلامة الخاصة بالكهرباء قد يؤدي إلي حوادث جثيمة للأفراد والمنشآت.

الكهرباء الاستاتيكية:

من المعروف أن وجود جسيم ساكن مشحون بشحنة كهربائية بالقرب من شحنة أو مجموعة شحنات أخرى ساكنة يجعله يتأثر بقوة تجعل من الفراغ المحيط بها منطقة لنفوذها أو حقل لتأثيرها وهذا النفوذ لا يتأثر به إلا الشحنات الكهربائية ، وتنعدم هذه القوة اذا إنعدمت شحنة الجسيم أو الشحنات الأخرى المجاورة . ولتمييز هذا التأثير عن غيره من التأثيرات نسميه "التأثير الكهروستاتيكي" ونسبي القوة التي تظهر بالقوة الكهربائية .

أولاً تنقسم المخاطر الكهربائية طبقاً لتأثيرها الي قسمين أساسيين:

1- مخاطر تؤثر على الإنسان:

نتيجة ملامسة الأجزاء الحاملة للتيار الكهربائي أثناء وقوفه فوق الأرض أو ملامسته لبعض أجزاء من مبني وحين إذن يكمل الدائرة الكهربائية ويسري فيه التيار الكهربائي وينتج عن ذلك ما يلي :

- صدمات كهربائية
- حروق
- التهابات بالعين.

2- مخاطر تؤثر على المنشآت وعلى المواد:-

في هذه الحالة قد تحدث انفجارات وحرائق أو تلف في المعدات بسبب سوء استخدام الكهرباء ويؤدي إلى حدوث كارثة مادية وبشرية.

ثانياً: مخاطر تولد الشحنات الكهرستاتيكية

أما عن مخاطر تولد الشحنات الكهرستاتيكية فيظهر تأثيرها جلياً في مجال الصناعات الإلكترونية والكهربائية حيث إن تفريغ هذه الشحنات يعرض أجهزة الكمبيوتر إلى التلف كما يعرض الشرائح إلى الدمار ويقلل من عمرها الافتراضي لهذا يجب أخذ الحذر عند التعامل مع مكونات الحاسب.

ثالثاً: الطرق المستخدمة في التحكم في عملية تولد الشحنات الكهرستاتيكية

هذا وتنقسم المواد المستخدمة للحماية من تولد الشحنات الكهرستاتيكية طبقاً لخواصها الكهربائية أو مقاومتها السطحية إلى مواد موصلة ومواد مشتتة ومواد عازلة ويستخدم النوعين الأول والثاني فقط لأغراض الحماية من تولد الشحنات الكهرستاتيكية وتعتبر الوظيفة الأساسية للملابس الحماية من تولد الشحنات الكهرستاتيكية التي يتم ارتدائها فوق الملابس العادية.

تتكون الشحنات الكهرستاتيكية على خامة البولبيستر أثناء مراحل التشغيل (كالغزل والتدوير والنسيج) مما يؤدي إلى ظهور مشاكل أثناء عملية التشغيل حيث تتباعد وتعزل الشعيرات عن بعضها بفعل تلك الشحنات وتتعلق بأجزاء الماكينات.

طبيعته ألياف البولبيستر:

شعيرات البولبيستر تكون ناعمة السطح وأسطوانية الشكل وقطاعها العرضي دائري والشعيرات المستمرة تكون مستقيمة بينما تكون الشعيرات القصيرة متموجة.

امتصاص الرطوبة:

ألياف البولبيستر لا تحتفظ بنسبة كبيرة من الرطوبة حيث تحتوي على 4% فقط رطوبة نسبية من وزنها في الحالة العادية وقد تزيد من 6% إلى 8% مع حالة التشبع ولذلك فإن تأثير الرطوبة على قوة الشد يعتبر تأثيراً ضعيفاً.

هدف البحث:

1. تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المصنعة من ألياف البولبيستر ضد الكهراء الاستاتيكية باستخدام الكثافات المختلفة لخيوط اللحمة.
2. تحقيق أفضل أداء وظيفي للأقمشة ضد الكهراء الإستاتيكية باستخدام تراكيب نسجية مختلفة.
3. الوصول لأنسب عينة تحقق أفضل خواص طبيعية وميكانيكية.

أهمية البحث:

1. المساهمة في تقديم دراسة علمية وأكاديمية لكيفية التقليل من الأثار الضارة للكهراء الاستاتيكية.
2. المساهمة في رفع الأداء الوظيفي للمنتجات النسجية المصنوعة من خامة البولي استر.

فروض البحث:

1. استخدام الألياف المصنوعة من البولي استر ذات التراكيب النسجية المختلفة للحصول على أقمشة ذات مقاومة أكبر للكهراء الإستاتيكية.
2. تؤثر الكثافات المختلفة للحمة على خواص الكهراء الاستاتيكية في الأقمشة.

مجال البحث:

ياتي البحث في مجال دراسات الغزل والنسيج والتريكو

منهج البحث:

يتبع البحث المنهج التجريبي و التحليلي.

1-1 الكهرياء الساكنة

تعتبر الكهرياء من أهم مصادر الطاقة والقوة المحركة وتستخدم في معظم أوجه الحياة، ولكن على الرغم من الفوائد الكثيرة للكهرياء إلا أنها لها بعض المخاطر على الإنسان والمواد إذا لم يتم استخدامها حسب الأصول الفنية السليمة وحسب تعليمات السلامة الخاصة بها حيث أن أي تهاون في اتخاذ احتياطات الأمان والسلامة الخاصة بالكهرياء قد يؤدي إلي حوادث جثيمة للأفراد والمنشآت. (عبد الهادي، 2006)

1-1-1 هناك نوعان من الكهرياء هما

أ- الكهرياء التيارية (الديناميكية)

ب- الكهرياء الساكنة (الاستاتيكية)

أ- الكهرياء التيارية

هي الكهرياء التي نستخدمها في تشغيل جميع اجهزة المنزل والتي تخرج من المولد الكهريائي سواء كان الضخم الذي يوجد في المحطات والمولد الموجود في المنازل ويمكن الحصول على هذه الكهرياء من خلال البطاريات بانواعها المختلفة في صورة تيار كهريائي متغير او تيار مستمر ويسري التيار الكهريائي في مسالك محددة كالاسلاك والكابلات.

ب- الكهرياء الإستاتيكية:

منذ بداية الزمن، باستثناء الأجيال القليلة الماضية، عاش البشر حياتهم كلها في المقام الأول في اتصال جسدي مباشر مع الأرض؛ لذلك يُفترض أن البشر في جميع مراحل التطور كانوا على أسس طبيعية؛ ففي العصر الحديث ، عزل البشر أنفسهم عن ملامسة الأرض من خلال ارتداء أحذية بنعل اصطناعي والعيش في منازل ترفع الجسم عن الأرض. (Liu, C. T. 2014) ، وبالتالي لم يعد البشر متأصلين بشكل طبيعي وأصبح الجسم مشحوناً بالكهرياء الساكنة ويمكن الآن للمجالات الكهريائية المشعة أن تخلق تيارات كهريائية ضعيفة غير طبيعية داخل الجسم.

1-1-2- تنقسم المخاطر الكهربائية طبقاً لتأثيرها إلى قسمين أساسيين:

1-1-2-1-1- مخاطر تؤثر على الإنسان:-

نتيجة ملامسة الأجزاء الحاملة للتيار الكهربائي أثناء وقوفه فوق الأرض أو ملامسته لبعض أجزاء من مبني وحين إذن يكمل الدائرة الكهربائية ويسري فيه التيار الكهربائي وينتج عن ذلك ما يلي:

- صدمات كهربائية
- حروق
- التهابات بالعين.
- يعاني الجميع اليوم من إجهاد جسدي، وعضلاتهم متوترة، وآلام الظهر والمفاصل هي القاعدة الأساسية، ومعظمهم لا ينام جيداً. ترتبط جميع هذه الحالات بالتحفيز الزائد للجهاز العصبي أو تداخل الاتصالات الكهربائية الحيوية بين الخلايا او بسبب حدوث مايسمي بالتفريغ الكهرستاتيكي. (Frushicheva, 2012)
- على سبيل المثال، تستجيب العضلات فقط للاتصالات الكهربائية الحيوية من الأعصاب. عندما تتداخل هذه الاتصالات مع العضلات تصبح متوترة وتبقى مشدودة. وهذا يؤدي إلى الإرهاق ومشاكل الهيكل العظمي والألم. إلى أي مدى تخلق المجالات الكهرومغناطيسية نشاطاً كهربائياً غير طبيعي على الجسم؟

1-1-2-2-1-1- مخاطر تؤثر على المنشآت وعلى المواد:-

في هذه الحالة قد تحدث انفجارات وحرائق أو تلف في المعدات بسبب سوء استخدام الكهرباء ويؤدي إلى حدوث كارثة مادية وبشرية

1-1-3- الكهرباء الاستاتيكية والملابس:-

تحدث أعلى الشحنات الساكنة على الملابس المصنوعة من الملابس الخارجية المصنوعة من النايلون المطلي بالبولي يوريثين وعلى الملابس المصنوعة من القطن والبوليستر / القطن وألياف موداكريليك التي لم يتم معالجتها بطبقة نهائية مضادة للكهرباء الساكنة. يتمثل الشاغل الرئيسي للكهرباء الساكنة في تفرغها في جو قابل للاشتعال يمكن أن ينفجر ويسبب حريقاً ، ويمكن أن تقل مقاومتها الكهربائية لمواد النسيج عن طريق إضافة المواد المقاومة للكهرباء الساكنة ، أو

بإدخال جزيئات موصلة في الألياف أو عن طريق إضافة ألياف معدنية إلى الخيوط. تشمل الطرق المستخدمة في دراسات الكهرباء الساكنة قياس الخصائص الثابتة للمواد والأشخاص الذين يرتدون ملابس وطاقة الاشتعال للغازات القابلة للاشتعال، وقد أظهرت الدراسات الاستقصائية أن هناك أدلة قليلة على وجود حرائق بسبب الكهرباء الساكنة. (عبد الهادي، 2006).

2-1 التركيب النسيجي

هو الطريقة التي تتعاشق بها خيوط اللحمية مع خيوط السداء أثناء عملية النسيج. وتنقسم التركيب النسيجي إلى تراكم أساسية وتراكيب مشتقة من هذه التراكيب الأساسية. وهناك ثلاث تراكيب أساسية هي، تركيب النسيج السادة و تركيب المبرد و تركيب نسيج الأطلس. وتم استخدام التراكيب النسيجية التالية في موضوعي البحث (سادة 1/1-اطلس 8-هانيكوم-بيكا) (الجمال، عامر، 2002).

1-2-1 النسيج السادة: -يعتبر النسيج السادة من أكثر الأنسجة شيوعا واستعمالا فقد دلت الإحصائيات على ان 80% من الأقمشة المنسوجة تصنع بطريقة النسيج السادة وذلك لسهولة صنعه وإنتاجه وقلة تكلفته ولكثرة استخدام هذا النوع من التراكيب النسيجية في الأقمشة القطنية اطلق عليه اسم نسيج الاقطان وايضا اسم النسيج الشعبي. (الإبياري، 2007).

2-2-2 النسيج الأطلسي: يعتبر النسيج الأطلسي ثالث أنواع التراكيب النسيجية البسيطة بعد النسيج السادة والنسيج المبردي وأحيانا ما يعتبر مشتقه من النسيج المبردي، ويتميز النسيج الأطلسي بوجه عام بسطح لامع لنتيجة لتفرقه موضع تقاطع خيوط السداء واللحمية في التصميم. (الجمال، عامر، 2002)

3-2-1 نسيج الهانيكوم:- أنسجة عشب النحل تستخدم أقمشة خلايا النحل ذات التراكيب النسيجية البسيطة في أغراض التجفيف مثل فوط المطبخ أما خلايا النحل الزخرفية والمتساقطة فتستخدم في الأقمشة التي تستخدم في التاثيرات أو الجواكت الحريري.

4-2-1 النسيج البيكة: -تنتج أقمشة البيكة من خيوط قطنية في الغالب بكل من السداء واللحمية وتستخدم في صناعة الملابس وقد تستعمل أنسجة البيكة في الأقمشة الصوفية أو المخلوطة كذلك وتختلف أقمشة البيكة وتنوع طبقا لتركيبها النسيجي فمنها ما يعطي أقلاما أو

تضلیعات طولیة أو ذات أقلام وتضلیعات عرضیة ومن تلك النوعیات من الأقمشة ماهو بأقلام طولیة من نسیج البیکة مع أقلام ذات تراکیب نسجیة مختلفة وفضل تنفيذ تصمیمات البیکة على الأنوال وظهر القماش من فوق تحاشیا للرفع الشدید وتخفیفًا للحمل الواقع على جهاز الدوبی. (الابیاری، 2007).

3-1 ألیاف البولی استر

جاء اكتشاف التریلین سنة 1941م بانجلترا نتیجة للابحاث العلمیه التي اجريت بعد اكتشاف النايلون. وقد بدأ انتاج البولی استر (التریلین) تجاریًا عام 1947م.

1-3-1 طبیعة الیاف البولی استر:-

شعیرات البولی استر تكون ناعمة السطح واسطوانیة الشكل قطاعها العرضی دائری اما الشعیرات القصیرة فتظهر متجعدة او متموجة ويمكن تشکيل المقطع حسب الاستخدام النهائی للشعیرات والیاف البولی استر هي الیاف صناعیة تتميز بخاصیة التشکل والتعجن. (حسن، 2013).

2-3-1 الخواص الكهربیة للبولی استر:- تؤثر خاصیه انخفاض الرطوبة الممتصه ایجابیا على الیاف البولی استر حیث تصبح ردیئة التوصیل الكهربائی بما یساعد على استخدامها كعاز الا ان ذلك انعكس سلبیًا على الخیوط والأقمشة المنتجة منها ویؤدي الى تكون الشححات من الكهرباء الاستاتيکیة التي تعمل على التصاق الاتریه. (حسن، 2013).

تجارب البحث

وقد أجريت التجارب الخاصة بموضوع البحث فی ورشة النسیج الخاصة بكلیة الفنون التطبیقیة -جامعة بنها، حیث تم تنفيذ 12 عینة ذات تراکیب نسجیة مختلفة وكثافات لحمة مختلفة.

أولاً: مواصفات الماكينة التي تم إجراء التجارب علیها: یوضحها الجدول رقم (1):

1-2: مواصفة الماكينة


الجدول (1) مواصفة الماكينة المنفذ عليها العينات

م	المواصفة الماكينة
1	نوع الماكينة Picanol optimax
2	بلد المنشأ بلجيكا
3	سنة الصنع 2017
4	نوع الجاكارد staubil
5	سرعة الماكينة 300 حدفة/ دقيقة
6	عرض القماش 140 سم
7	قوة جهاز الجاكارد 2688 شنكل
8	عدد شناكل تكرار 2400 شنكل
9	طريقة بناء الشبكة طردية
10	عدة المشط 11 باب / سم
11	التطريح 6 فتلة / باب
12	عرض التكرار 36.36
13	عرض القماش 140 سم بدون براسل


ثانيا- التراكيب النسجية والرسم التنفيذي للعينات المنفذة

التراكيب المستخدمة – والرسم التنفيذي

العينة الأولى: تركيب الساده للحمات 36




شكل (2) تركيب الظهر




شكل (1) تركيب الوجهه

تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المصنعة من ألياف البوليستر ضد الكهرباء الاستاتيكية باستخدام الكثافات المختلفة لخياط اللحمة




شكل (3) التركيب المستخدم هو عبارته عن تركيب ساده 1-1 في الوجه والظهر

الرسم التنفيذي




شكل (4) الرسم التنفيذي للعيينة الأولى


العيينة الثانية : تركيب الأطلس للحمات 36



شكل (6) تركيب الظهر




شكل (5) تركيب الوجهه




شكل (7) التركيب المستخدم هو عبارته عن تركيب أطلس 8 بعده 3 في الوجه و الظهر

الرسم التنفيذي




شكل(8)الرسم التنفيذي للعيينة الثانية

العيينة الثالثة: تركيب الهانيكوم للحمات 36




شكل (10) تركيب الظهر




شكل (9) تركيب الوجة

تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المصنعة من ألياف البوليستر ضد الكهرباء الاستاتيكية باستخدام الكثافات المختلفة لخياط اللحمة




شكل (11) التركيب المستخدم هو عبارته عن تركيب هانيكوم في الوجه و الظهر

الرسم التنفيذي




شكل (12) الرسم التنفيذي للعيينة الثالثة

العيينة الرابعة: تركيب البيكة للحمات 36




شكل (14) تركيب الظهر

شكل (13) تركيب الوجهة



شكل (15) التركيب المستخدم هو عبارة عن تركيب هانيكوم في الوجه و الظهر

الرسم التنفيذي



شكل (16) الرسم التنفيذي للعينة الرابعة

وتم تنفيذ 4 عينات بنفس التراكيب النسجية (سادة 1/1-اطلس 8-هانيكوم-بيكا) مع تغيير كثافة اللحمة الي 45 حدفة /سم. وتم تنفيذ 4 عينات بنفس التراكيب النسجية (سادة 1/1-أطلس 8-هانيكوم-بيكا) مع تغيير كثافة اللحمة إلي 55 حدفة /سم

تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المصنعة من ألياف البوليستر ضد الكهرباء الاستاتيكية باستخدام الكثافات المختلفة لخياط اللحمه

1-3: نتائج الاختبارات النسجية وتحليلها: -


جدول (2) نتائج الاختبارات النسجية

الأقمشة المنتجة (بدون كستره)				الخواص	عدد الحدفات / سم
بيكا	هانيكوم	أطلس	سادة		
0.38	0.38	0.428	0.252	السمك (مم)	36 حدفه / سم
127.8	127.5	124.1	130.2	الوزن (جم)	
1.946	1.6475	1.2195	2.986	قوة الشد (كجم قوة /سم2)	
15.085	15.085	16.585	14.665	الاستطالة (%)	
74	77	80	14.98	نقائية الهواء (سم/3سم. ثانية)	
1.36	1.29	1.28	1.4	نقائية الماء (لتر/ثانية)	
-0.01	0	-0.01	-0.01	كهرباء استاتيكية (كيلوولت)	
0.4	0.4	0.44	0.39	السمك (مم)	45 حدفه /سم
142.7	141.2	139.7	156	الوزن (جم)	
2.165	1.942	1.8795	2.7845	قوة الشد (كجم قوة /سم2)	
16.58	16.915	19.085	14.75	الاستطالة (%)	
42	54	54	5	نقائية الهواء (سم/3سم. ثانية)	
1.25	1.25	1.24	1.3	نقائية الماء (لتر/ثانية)	
0.01	0.034	0.03	0.02	كهرباء استاتيكية (كيلوولت)	

الأقمشة المنتجة (بدون كستره)				الخواص	عدد الحدفات / سم
بيكا	هانيكوم	أطلس	سادة		
0.474	0.49	0.55	0.444	السبك (مم)	55 حدفة سم
162.7	159.8	152.4	197	الوزن (جم)	
2.444	2.268	1.913	3.2325	قوة الشد (كجم قوة /سم2)	
17.5	19.085	22.085	15.17	الاستطالة (%)	
25	36	39	2	نفاذية الهواء (سم3/سم2. ثانية)	
1.25	1.24	1.18	1.25	نفاذية الماء (لتر/ ثانية)	
0.01	0.01	0	0	كهرباء استاتيكية (كيلو فولت)	


يوضح الجدول (2) الاختبارات النسجية للعينات المنفذة وتتضمن هذه الاختبارات (السبك – الوزن-قوة الشد-الاستطالة-نفاذية الهواء –نفاذية الماء-الكهرباء الاستاتيكية) وتم عمل الاختبارات في المركز القومي للبحوث وشملت الاختبارات النسجية 12 عينة ذات كثافات مختلفة (36 حدفة/سم-45 حدفة /سم-55 حدفة/سم)- وتراكيب نسجية مختلفة (سادة 1/1- اطلس 8-هانيكوم-بيكا).

تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المصنعة من ألياف البوليستر ضد الكهرباء الاستاتيكية باستخدام الكثافات المختلفة لخياط اللحمة




شكل (17) تأثير التركيب النسجي علي سمك عينات القماش ذات الكثافات اللحمة المختلفة قبل الكسترة

ومن الشكل (17) يتضح لنا أعلي التراكيب النسجية في السمك هو التركيب النسجي أطلس ذات عدد حدفات 55 حدفة/سم ويرجع السبب في ذلك ان تركيب الاطلس من التراكيب النسجية المنتظمة ذات التشييفات العالية مما يؤدي الي زيادة السمك في القماش المنتج. بالنسبة الي اقل العينات في السمك هي العينة السادة 1/1 ذات عدد حدفات 36 حدفة /سم ويرجع السبب في هذا هي قلة التشييفات الموجودة علي سطح النسيج السادة وزيادة التعاشقات التي تعمل علي زيادة عدد الخيوط في وحدة القياس .



شكل (18) تأثير التراكيب النسجية المختلفة علي وزن العينات المنفذة ذات الكثافات اللحمة المختلفة قبل الكسترة


ويوضح الشكل(18) أعلى العينات النسجية المنفذة هي السادة 1/1 بعدد بحدقات 55 حدة/سم ويرجع ذلك إلي أن النسيج السادة من التراكيب النسجية المنتظمة ذات التعاشقات العالية وحيث أن التعاشقات تعمل علي زيادة عدد الخيوط في وحدة القياس العلاقة تكون طرديا بين وزن القماش والتعاشقات وأيضا يوضح الشكل (18) أن أقل العينات المنفذة في الوزن هي أطلس 8 بعدد حدقات 36 حدة /سم ويرجع هذا إلي قلة التعاشقات في النسيج الأطلسي مما يؤدي إلي قلة عدد الخيوط في وحدة القياس مما أدى إلي قلة الوزن.



شكل (19) تأثير التراكيب النسجية المختلفة علي قوة شد العينات المنفذة ذات الكثافات اللحمة المختلفة قبل الكسترة


ويوضح شكل (19) أعلى العينات من حيث قوة الشد هي العينة السادة 1/1 ذات عدد حدقات 55 حدة /سم ويرجع السبب إلي كثرة تعاشقات النسيج السادة مما يؤدي إلي زيادة قوة شد القماش فالعلاقة بينهم علاقة طرديا بينما أقل العينات من حيث قوة شد القماش هي الأطلس 8 ويرجع السبب في هذا إلي قلة عدد التعاشقات في النسيج الأطلسي.

تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المصنعة من ألياف البوليلستر ضد الكهرباء الاستاتيكية باستخدام الكثافات المختلفة لخياط اللحمة




شكل (20) تأثير التراكيب النسجية المختلفة علي استطالة العينات المنفذة ذات الكثافات اللحمة المختلفة قبل الكسترة

يوضح شكل (20) تأثير التراكيب النسجية المختلفة علي استطالة العينات المنفذة ذات الكثافات اللحمة المختلفة وذلك قبل الكسترة فكانت العينة ذات التركيب الأطلس 8 ذات اللحمة 55 حدفة /سم هي أعلى العينات في الاستطالة وكانت أقل العينات من حيث استطالة القماش هي للنسيج السادة 1/1 بعدد حدفات 35 حدفة /سم .



شكل (21) تأثير التراكيب النسجية المختلفة علي نفاذية الهواء للعينات المنفذة ذات الكثافات اللحمة المختلفة قبل الكسترة


ويوضح شكل (21) أعلي العينات نفاذية للهواء هي أطلس 8 بعدد حدفات 36 حدفة/سم والسبب في هذا هو كثرة التشيفات في النسيج الأطلس مما يؤدي إلي وجود مسافات بينية علي سطح القماش تسمح بنفاذية الهواء من خلال هذه المسافات وجاء بعد الأطلس الهانيكوم بعدد حدفات 36 حدفة /سم ويليه البيكا بعدد حدفات 35 حدفة /سم والبيكا والهانيكوم من التراكيب النسجية غير المنتظمة وكان هذا سبب زيادة نفاذية الهواء بهما وكانت العينة السادة 1/1 بعدد حدفات 55 حدفة /سم هي أقل العينات من حيث نفاذية الهواء ويرجع السبب إلي كثرة التعاشقات في النسيج السادة وزيادة علي الخيوط واللحمت في وحدة القياس مما يؤدي إلي قلة المسافات البينية في القماش فيقلل من نفاذية الهواء



شكل (22) تأثير التراكيب النسجية المختلفة على نفاذية الماء للعينات المنفذة ذات الكثافات اللحمة المختلفة قبل الكسترة

ويوضح شكل (22) أعلي العينات في نفاذية الماء هي السادة 1/1 بعدد حدفات 35 حدفة /سم وهذا بسبب انتظامية التركيب النسجي السادة بينما اقل العينات من حيث نفاذية الماء هي أطلس 8 بعدد حدفات 55 حدفة /سم

تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المصنعة من ألياف البولستر ضد الكهراء الاستاتيكية باستخدام الكثافات المختلفة لخياط اللحمة



شكل (23) تأثير التراكيب النسجية المختلفة على الكهراء الاستاتيكية للعينات المنفذة ذات الكثافات اللحمة المختلفة قبل الكسترة

ويوضح شكل (23) أعلي العينات في الكهراء الاستاتيكية هي الهانيكوم بعدد حدفات 45 حدة /سم ويلهما الاطلس 8 بعدد حدفات 45 حدة /سم يلها سادة 1/1 بعدد حدفات 45 حدة /سم وكانت الكهراء الاستاتيكية متساوية في العينات (سادة 1/1-أطلس 8-بيكا) بعدد حدفات 36 حدة/سم وكانت أيضا النسبة متساوية في (هانيكوم بعدد حدفات 55 حدة /سم وبيكا بعدد حدفات 45 /سم وبيكا بعدد حدفات 55 حدة /سم بينما كانت العينات غير الموصلة للكهراء الاستاتيكية أو التي سجلت صفر في الاختبار هي سادة 1/1 بعدد حدفات 55 حدة /سم واطلس 8 بعدد حدفات 55 حدة /سم وهانيكوم بعدد حدفات 36 حدة /سم.

اختبار تحليل التباين (ANOVA Test) التأثير المعنوي لعدد حدفات اللحمة والتراكيب النسجية على خواص الأقمشة

جدول (3) التأثير المعنوي لعدد حدفات اللحمت والتركيب النسجية على خواص الأقمشة المنتجة (بدون كسترة)

التأثير المعنوي		الخواص
تأثير التراكيب النسجية	تأثير عدد حدفات اللحمه	
0.030132	0.00341546	السلك (مم)
0.018083	0.00	الوزن (جم)
0.000499	0.01914126	قوة الشد (كجم قوة /سم ²)
0.013872	0.01889885	الاستطالة (%)
0.000783	0.00202895	نفاذية الهواء (سم ³ /سم ² . ثانية)
0.033498	0.00351428	نفاذية الماء (لتر/ثانية)
0.223788	0.00171604	كهرباء إستاتيكية (كيلوولت)

ويوضح الجدول (3) التأثير المعنوي لعدد حدفات اللحمت والتركيب النسجية على خواص الأقمشة المنتجة (بدون كسترة) وكانت النتيجة أن عدد حدفات اللحمه كانت ذات تأثير معنوي مع كلا من الخواص التالية (السلك-الوزن-الاستطالة-قوة الشد-نفاذية الهواء-نفاذية الماء-الكهرباء الاستاتيكية) أما بالنسبة إلي التركيب النسجي فكان ذات تأثير معنوي في كلا من الخواص التالية (الوزن-السلك-الاستطالة-قوة الشد-نفاذية الهواء-نفاذية الماء) وكانت التراكيب النسجية تأثيرها غير معنوي علي الكهرباء الاستاتيكية.


مساحة الرادار

جدول (4) مساحة الرادار لخواص الأقمشة المنتجة (بدون كسترة)

مساحة الرادار			
55 حدفة/سم	45 حدفة/سم	36 حدفة/سم	التركيب النسجي
16889.93517	15876.54009	16197.02279	سادة
22228.05671	19976.92224	15915.81597	أطلس
18771.98145	19549.22933	19667.95965	هانيكوم
16817.37568	22482.477	17304.9383	بيكا


تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المصنعة من ألياف البوليستر ضد الكهرباء الاستاتيكية باستخدام الكثافات المختلفة لخياط اللحمة

يوضح الجدول (4) مساحة الردار لخواص الأقمشة المنتجة (بدون كسترة) فكانت أعلى مساحة ردار للعينات المنتجة هي للنسيج الأطلس 8 بعدد حدفات 55 حدفه /سم يليه النسيج السادر 1/1 بعدد حدفات 55 حدفه /سم حيث حققت العينتان أفضل أداء طبقا لمساحة الردار وكانت أفضل عينة بالنسبة للنسيج الهانيكوم العينة ذات عدد حدفات 36 حدفه /سم والبيكا كان أفضل أداء لعينة البيكات ذات عدد الحدفات 45 حدفه /سم.




شكل (24) معاملات الجودة للخواص المختلفة لعينات القماش المنسوجة بالتركيب النسجي سادة 1/1 بكثافة لحمة 36 حدفه /سم - بكثافة لحمة 45 حدفه /سم - بكثافة لحمة 55 حدفه /سم

ويوضح شكل (24) النتائج المعروضة في الجدول (3) اتضح أن أعلى معاملات جودة لهذه النوعية من الأقمشة كانت لخصائص الوزن والاستطالة وقوة الشد ونفاذية الهواء ونفاذية الماء والكهرباء الاستاتيكية للنسيج السادة بعدد حدفات 55 حدفه /سم حيث سجلت 16889.93517 وهي أفضل عينة في العينات المنتجة بنفس التركيب النسجي مع اختلاف الكثافات للحمات.



شكل (25) معاملات الجودة للخواص المختلفة لعينات القماش المنسوجة بالتركيب النسجي أطلس 8 بكثافة لحمة 36 حدفه /سم - بكثافة لحمة 45 حدفه /سم - بكثافة لحمة 55 حدفه /سم


ويوضح شكل (25) النتائج المعروضة في الجدول (3) اتضح أن اعلي معاملات جودة لهذة النوعية من الأقمشة كانت لخصائص الوزن والاستطالة وقوة الشد ونفاذية الهواء ونفاذية الماء والكهرباء الاستاتيكية كانت اطلس 8 بعدد حدفات 55 حدفه /سم وكان معامل جودة القماش 22228.05671 لهذة العينة وهي أفضل عينة من العينات المنتجة بنفس التركيب النسجي مع اختلاف كثافات اللحمة.



شكل (26) معاملات الجودة للخواص المختلفة لعينات القماش المنسوجة بالتركيب النسجي هانيكوم بكثافة لحمة 36 حدفه /سم - بكثافة لحمة 45 حدفه /سم - بكثافة لحمة 55 حدفه /سم

تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المصنعة من ألياف البوليستر ضد الكهرباء الاستاتيكية باستخدام الكثافات المختلفة لخياط اللحمة

ويوضح شكل (26) النتائج المعروضة في الجدول (3) اتضح أن أعلي معاملات جودة لهذه النوعية من الأقمشة كانت لخصائص الوزن والاستطالة وقوة الشد ونفاذية الهواء ونفاذية الماء والكهرباء الاستاتيكية كانت هانيكوم بعدد حدفات 36 حدفة /سم وكان معامل جودة القماش 19667.95965 لهذه العينة وهي أفضل عينة من العينات المنتجة بنفس التركيب النسجي مع اختلاف كثافات اللحمة.



شكل (27) معاملات الجودة للخواص المختلفة لعينات القماش المنسوجة بالتركيب النسجي بيكا بكثافة لحمة 36 حدفة /سم - بكثافة لحمة 45 حدفة /سم - بكثافة لحمة 55 حدفة /سم

يوضح شكل (27) النتائج المعروضة في الجدول (3) اتضح ان اعلي معاملات جودة لهذه النوعية من الاقمشة كانت لخصائص الوزن والاستطالة وقوة الشد ونفاذية الهواء ونفاذية الماء والكهرباء الاستاتيكية كانت هانيكوم بعدد حدفات 45 حدفة /سم وكان معامل جودة القماش 22482.477 لهذه العينة وهي افضل عينة من العينات المنتجة بنفس التركيب النسجي مع اختلاف كثافات اللحمة.

نتائج البحث

- 1- يمكن الحصول علي أعلي معاملات جودة للنسيج السادة 1/1 (بدون كسترة) عند عدد حدفات 55 حدفة/سم.
- 2- يمكن الحصول علي أعلي معاملات جودة للنسيج أطلس 8 (بدون كسترة) عند عدد حدفات 55 حدفة/سم.
- 3- يمكن الحصول علي أعلي معاملات جودة للنسيج هانيكوم (بدون كسترة) عند عدد حدفات 36 حدفة/سم.
- 3- يمكن الحصول علي أعلي معاملات جودة للنسيج بيكا (بدون كسترة) عند عدد حدفات 45 حدفة/سم.

التوصيات

- 1- استخدام خامة بولي استر بعدد شعيرات أكبر في القطاع العرضي للخيط.
- 2- استخدام أساليب تنفيذية مختلفة للقماش المنفذ.
- 3- الاهتمام بدراسة التراكيب النسجية والخامات الأخرى لمعرفة تأثيرها على الخواص الكهربائية للقماش.
- 4- استخدام تراكيب نسجية مختلفة وكثافات للحمة مختلفة وكثافات سداء مختلفة.
- 5- زيادة الدراسات التي تتناول تأثير العوامل المختلفة على الكهرباء الاستاتيكية للملابس.

المراجع

أولاً المراجع العربية

- 1- الإيباري، مصطفى عزت محمد. (2007). دراسة تأثير عملية التجهيز على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة البولي استرلتحقيق أفضل المعايير العلمية لإنتاج أقمشة السيدات. رسالة دكتوراه -كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان
- 2- الجمل، محمد عبد الله؛ عامر، حامد عبد الرؤوف. (2002). الأسس العلمية والفنية في الترايب النسجية، ج2(الأقمشة المنسوجة المركبة). المنصورة: دار السلام للطباعة والنشر.
- 3- حسن، دعاء محمد حسن. (2013). إمكانية الاستفادة من ألياف البولي استر المنتجة بتقنية الميكروفيبر في إنتاج بعض الملابس الرياضية. رسالة ماجستير، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.
- 4- عبد الهادي، رشا عبد الهادي محمد. (2006). تأثير التركيب البنائي للأقمشة على خواص الكهرباء الاستاتيكية وتطبيقاتها في إنتاج أقمشة للحماية من الشحنات الكهروستاتيكية. رسالة دكتوراه، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.

ثانياً المراجع الاجنبية

- 1- Frushicheva, M. P., Mukherjee, S. & Warshel, A. (2012). Electrostatic origin of the catalytic effect of a supramolecular host catalyst. **J. Phys. Chem. B** 116, 13353–13360.
- 2- Liu, C. T. et al.(2014) Probing the electrostatics of active site microenvironments along the catalytic cycle for Escherichia coli dihydrofolate reductase. **J. Am. Chem. Soc.** 136, 10349–10360.

Improving the functional performance of polyester fabrics against static electricity by using different densities of weft yarns

Prof.DrHeba Abdelaziz Shalaby

Professor of design and head of the textile and knitting department
faculty of applied arts Banha University.

Dr_Habe.shalaby@yahoo.com

Assist. Prof Khaled Mohamed Seddik.

Assistant Professor, Department of Garment and Knitting Industry
Research, Textile Technology Research Institute National Research
Center

Dr.khaledseddik@gmail.com

Eng. Esraa Saber Abdelaziz Abouelatta

Teaching Assistant, Department of Spinning, Weaving and Knitting

Esraasaber841@gmail.com.

Abstract:

Electricity is considered one of the most important sources of energy and driving force and is used in most aspects of life, but despite the many benefits of electricity, it has some risks to humans and materials if it is not used according to sound technical principles and according to its safety instructions, as any negligence in taking safety and security precautions Electricity may lead to fatal accidents for individuals and facilities. It is known that the presence of a static particle charged with an electric charge near a charge or a group of other static charges causes it to be affected by a force that makes the space surrounding it an area of its influence or a field of its influence. . The research relied on the production of samples on the jacquard machine, and 12 samples were implemented with different weave compositions and different weft densities. The research samples included three different densities of wefts (36 edging / cm-45 edging / cm-55 edging / cm). (Masters 1/1 - Atlas 8 - Hanicum - Pica) Then, histological tests were carried out for the executed samples, and these tests include (thickness - weight - tensile strength - elongation - air permeability - water permeability - static electricity). The tests were carried out at the National Research Center, the results of the tests were analyzed.

Keywords: static electricity; polyester, Different weft densities.